

BLOWERPROOF LIQUID BRUSH

WATERGEDRAGEN POLYMEERPASTA DIE DROOGT TOT EEN LUCHT- en DAMPDICHT MEMBRAAN; AANBRENGEN MET GESCHIKTE VERFBORSTEL.

PRODUCTOMSCHRIJVING	<p>BLOWERPROOF LIQUID BRUSH is een watergedragen polymeer pasta, die geapliceerd wordt met een verfborstel, en droogt tot een lucht- en dampdicht flexibel membraan met goede hechting op diverse ondergronden. Dit product kan zowel horizontaal als verticaal worden geapliceerd.</p> <p>Toepassingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buisdoorvoeren - Dagkanten ramen - Vloer/wand aansluitingen - Wand/plafond aansluitingen
APPLICATIE	<p><u>Alvorens de applicatie te starten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwijder stof en losliggende delen; verwijder zoutuitslagen en andere oppervlaktevervuilingen die de hechting kunnen aantasten. Behandel oneffenheden, en vul voegen en openingen in het substraat. • Niet appliceren bij $T < 5^{\circ}\text{C}$. <p><u>Applicatie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • BLOWERPROOF LIQUID BRUSH is klaar voor gebruik, niet verdunnen met water of solventen; kort mengen met handmenger alvorens de applicatie te starten. • Applicatie met een geschikte verfborstel; • Voldoende dik aanbrengen om de luchtdichtheid te garanderen; indicatief verbruik: 0,5 à 1 kg/m². • Vermijd tijdens de drogingsfase contact met enige vorm van water, andere vloeistoffen of bouwchemische producten. • Reinigen materiaal: onmiddellijk na gebruik, met water. • Minstens 24u tot 48u laten drogen alvorens een volgend materiaal aan te brengen op het gedroogde – zwarte - membraan. (Tijdens de droging verandert de kleur van blauw naar zwart).
TECHNISCHE GEGEVENS	<ul style="list-style-type: none"> • Verbruik: 0,5 à 1 kg/m² (indicatief; afhankelijk van laagdikte, substraatrelief). • Dichtheid : +/- 1,08 kg/liter • Droogtijd: 0,5 à 24 uur - afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid, laagdikte); • Niet aanbevolen voor applicaties met lange termijn blootstelling aan direct zonlicht. • Opslag: 5 – 20 °C; beschut, droog en uit direct zonlicht; bewaring: 12 maanden vanaf productiedatum, originele ongeopende verpakking.
VERPAKKING	<p>5kg emmer; pallet: 60 x 5 kg. (andere verpakkingsvormen op aanvraag)</p>

Productinformatieblad



VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsdata blad van dit product alvorens het toe te passen.