




OMNIGUARD BRUSH

AFPELBARE FOLIE ALS TIJDELIJKE BESCHERMING VAN NIET-POREUZE ONDERGRONDEN;
VOOR BINNEN- EN BUITENTOEPASSINGEN; AANBRENGEN MET GESCHIKTE VERFBORSTEL.

PRODUCTOMSCHRIJVING	<p>OMNIGUARD BRUSH is een watergebaseerde, reukarme en gebruiksklare thixotrope vloeistof op basis van gemodificeerde natuurlijke harsen. Deze vloeistof wordt aangebracht met een geschikte verfborstel en droogt op korte tijd uit tot een afpelbare, semi-transparante en flexibele folie. Deze folie beschermt niet-poreuze ondergronden zoals sanitair, glas, PVC, aluminium, beton, ... tegen beschadigingen tijdens bouwwerken (verfspatten, gensters van slijpschijven, cement- en plakwerk, ...). Deze beschermfolie kan op de ondergrond gelaten worden tot het einde van het project waarna de folie eenvoudig wordt verwijderd; OMNIGUARD BUSH laat geen residu na en is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.</p>
VOORDELEN	<ul style="list-style-type: none"> • Kostenbesparend: volledige bescherming van sanitair, glas en profielen, beton, ... tot het einde van het project • Tijdbesparend: eenvoudig en snelle applicatie met geschikte verfborstel (vraag uw gratis demonstratie op de werf!) • Watergebaseerd, bevat geen solventen • Zowel binnen- als buitenbescherming, voor korte en lange duur • Ook hechting op structuurlakken, vette en gemoffelde ondergronden, ...
APPLICATIE	<p><u>Alvorens de applicatie te starten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Steeds proefstuk zetten op een weinig zichtbare plaats ; evaluatie na 1 dag; bij twijfel, gelieve steeds Hevadex te contacteren. • OMNIGUARD BRUSH kort mengen op laag toerental met handmenger (geen water of andere verdunners toevoegen.) <p><u>Applicatie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vereisten: T: > 5°C (ook het substraat) ; droge ondergrond; niet appliceren in volle zon of tijdens neerslag. • OMNIGUARD BRUSH in voldoende laagdikte aanbrengen om een volledige bescherming te garanderen (bv. tegen gensters van slijpschijven.) • Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid, verluchting en aangebrachte laagdikte zal de folie na 0,5 à 4 uur (indicatief) tackfree zijn; tijdens deze droogtijd mag de beschermfolie niet in aanraking komen met enige vorm van water/neerslag (regen, sneeuw, condens, ...); in geval van applicatie binnen, voorzie voldoende verluchting. • Reinigen materiaal: onmiddellijk na gebruik, met water. • Verwijderen OMNIGUARD BRUSH beschermfolie bij het einde van de werken bij minimum 5°C.



<p>TECHNISCHE GEGEVENS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uitzicht : witte viskeuze vloeistof • Verbruik: 2 m²/kg (indicatief; afhankelijk van laagdikte, substraatrelief) • Dichtheid : +/- 0,92 kg / L • Eigenschappen na droging: semi-transparant, flexibel • Weerbestendig: na 2 à 24 uur (afh. Van laagdikte, T, ...) • Opslag: 5 – 20 °C; beschut, droog en uit direct zonlicht; bewaring: 12 maanden vanaf productiedatum, originele ongeopende verpakking.
<p>VERPAKKING</p>	<p>5kg emmer; Pallet: 60 x 5 kg (andere verpakkingsvormen op aanvraag)</p> 
<p>VEILIGHEID</p>	<p>Raadpleeg het veiligheidsdatablad alvorens het toe te passen.</p>
<p>EXTRA</p>	<p>In geen enkel geval kan HEVADEX bvba aansprakelijk worden gesteld voor schade op voorwerpen (sanitair, glasramen, ...) beschermd met OMNIGUARD BRUSH.</p>